CERI

試　験　報　告　書

平成 24 年 11 月 15 日

No.322-12-A-1398

一般財団法人 化学物質評価研究機構
名 古 屋 事 業 所
名古屋市昭和区折戸町 4 丁目 1 番地
TEL 052-761-1185 FAX 052-762-6055

1. 依　頼　者　　株式会社イノアックコーポレーション　殿

2. 受　付　日　　平成 24 年 11 月 7 日

3. 試　　料　　PE ライト Z　LD-45　白　　1 点

4. 試験方法

昭和 34 年厚生省告示第 370 号　食品、添加物等の規格基準　第 3　器具及び容器包装　D
2 (2) 4. ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装
区　　分：使用温度　100℃以下
溶出条件：60℃，30 分間　但し、ヘプタンは 25℃，1 時間
材　　質：PE（ポリエチレン）

5. 試験結果

試験項目				結　果	厚生省告示第 370 号基準
材質試験	カドミウム		(μg/g)	適　合（10 未満）	100 以下
材質試験	鉛		(μg/g)	適　合（10 未満）	100 以下
溶出試験	重金属（Pb として）		(μg/mL)	適　合（1 未満）	1 以下
溶出試験	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量		(μg/mL)	適　合（3）	10 以下
溶出試験	蒸発残留物	ヘプタン	(μg/mL)	適　合（10 未満）	150 以下
溶出試験	蒸発残留物	20%ｴﾀﾉｰﾙ	(μg/mL)	適　合（10 未満）	30 以下
溶出試験	蒸発残留物	蒸　留　水	(μg/mL)	適　合（10 未満）	30 以下
溶出試験	蒸発残留物	4 % 酢 酸	(μg/mL)	適　合（10 未満）	30 以下

以　上

(受付No.322-12-1-0764)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。