

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® C-4205

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	14
20	25
30	38
40	57
50	87
60	135
70	225
80	435

■ 試験結果



* データは実測値であり、保証値ではありません。