

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® C-4500

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	89
20	107
30	131
40	167
50	224
60	324
70	544
80	1288

■ 試験結果



* データは実測値であり、保証値ではありません。