

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® C-4555

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	124
20	143
30	171
40	213
50	280
60	400
70	667
80	1582

■ 試験結果



* データは実測値であり、保証値ではありません。