

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® C-4600

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	143
20	178
30	212
40	267
50	357
60	530
70	969
80	3055

■ 試験結果



* データは実測値であり、保証値ではありません。