圧縮荷重曲線

■試験サンプル

ゴムスポ® E-4408B

■試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	66
20	96
30	126
40	171
50	248
60	405
70	864
80	4531

■試験結果



＊データは実測値であり、保証値ではありません。