2006年3月13日
㈱イノアックコーポレーション
エラストマーカンパニー
品質保証部

承認 藤本　審査 栗田　作成 安藤

ゴムスポンジ　スライス加工厚み公差表

Ⅰ．独立気泡ゴムスポンジ
CR・EPDM・NR・NBR

厚み（mm）			許容公差
		3.0 未満	± 0.4
3.0 以上	～	6.0 未満	± 0.5
6.0 以上	～	10.0 未満	± 0.6
10.0 以上	～	20.0 未満	± 0.8
20.0 以上	～	30.0 未満	± 1.0
30.0 以上	～		± 1.5

但し、有効寸法以上は余尺とし対象外
（厚み測定器：Peacock K-4 または K-2　測定子サイズφ25）

Ⅱ．シリコンゴムスポンジ（独立気泡）
Si　（TT-4101・TT-4102・TT-4103）

厚み（mm）			許容公差
		3.0 未満	± 0.4
3.0 以上	～	5.0 未満	± 0.5
5.0 以上	～	10.0 未満	± 0.6
10.0 以上	～	15.0 未満	± 0.9
15.0 以上	～	20.0 未満	± 1.0
20.0 以上	～		± 1.2

但し、有効寸法以上は余尺とし対象外
（厚み測定器：Peacock K-4 または K-2　測定子サイズφ25）

Ⅲ．連続気泡ゴムスポンジ
・連続気泡：E-7000、E-7010、E-8000

厚み（mm）			許容公差
		3.0 未満	± 0.6
3.0 以上	～	6.0 未満	± 0.8
6.0 以上	～	10.0 未満	± 1.0
10.0 以上	～	20.0 未満	± 1.5
20.0 以上	～	30.0 未満	± 2.0
30.0 以上	～		± 2.5

但し、有効寸法以上は余尺とし対象外
（厚み測定器：Peacock K-4 または K-2　測定子サイズφ50）

符号	年 月 日	改 定 内 容	承 認	審 査	作 成
△9	2022年　4/20	詳細部見直し改訂	松雄	井澤	樋口

※ 改訂部署：㈱イノアックコーポレーション 高機能材料事業部 品質保証本部 品質5課