2009年3月24日
㈱イノアックコーポレーション
エラストマー品証部

承認 藤本　審査 栗田　作成 安藤

ゴムスポンジ外観判定基準書

Ⅰ. 独立気泡スポンジ
CR・EPDM・NR・NBR・Si
1) 外観
イ) エアー ・・・・・・・・ 著しいもの不可
ロ) キズ ・・・・・・・・ 著しいもの不可
ハ) 汚れ ・・・・・・・・ 著しいもの不可
2) ピンホール(貫通穴含む)
・ピンホールの大きさ及び個数については、下記の範囲で許容する。
※ 但し、厚み 4mm以上の製品で、貫通しているものは不可とする

ピンホール許容限界 (1m^{2}当たり)
1. 大きさ φ4mm以上のピンホールある場合は不可 2. 大きさ φ3mm以上 φ4mm未満 6個以下(両面) 3. 大きさ φ1mm以上 φ3mm未満 12個以下(両面) 4. 大きさ φ1mm未満についてはカウントしない。

Ⅱ. 連続気泡ゴムスポンジ (E-7000、E-7010、E-8000)
1) 外観
イ) エアー ・・・・・・・・ 著しいもの不可
ロ) キズ ・・・・・・・・ 著しいもの不可
ハ) 汚れ ・・・・・・・・ 著しいもの不可
2) ピンホール(貫通穴含む)
・ピンホールの大きさ及び個数については、下記の範囲で許容する。
※ 但し、厚み 8mm以上の製品で、貫通しているものは不可とする

ピンホール許容限界 (1m^{2}当たり)
1. 大きさ φ8mm以上のピンホールある場合は不可 2. 大きさ φ5mm以上 φ8mm未満 6個以下(両面) 3. 大きさ φ2mm以上 φ5mm未満 12個以下(両面) 4. 大きさ φ2mm未満についてはカウントしない。

Ⅲ. スライス加工品の表面以外の気泡(ピンホール)について。
・弊社は、スライス加工品の表面のピンホールを保証するもので、断面に現れた気泡は対象外とします。尚、その措置(代替等)としては両社協議のもと進めさせて頂きます。
・原反出荷品において、お客様でスライス加工されその表面のピンホールについてはINOAC外観判定基準の判断とさせて頂きます。
尚、そのスライス加工された厚みの保証となり、原反を保証するものではありません。

符号	年 月 日	改 定 内 容	承 認	審 査	作 成
△4	2022年 4/20	詳細部見直し改訂	松雄	井澤	樋口

※ 改訂部署: ㈱イノアックコーポレーション 高機能材料事業部 品質保証本部 品質5課