INOAC	P・E-ライト物性規格 PHYSICAL PROPERTY STANDARD FOR P・E-LITE	制　定 Established	2006, 4, 20
		改　訂 Revised	2008, 2, 1

品　　名 Product Name	B-300FRE

1. 物性

1.Physical properties

No.	項　目 Item	規　格　値 Specifications	試 験 方 法 Test Method
1	見掛け密度 Density	30 ± 10 kg／m³	JIS K 6767
2	引張強度 Strength	0.10 ≦ MPa	JIS K 6767
3	伸び Elongation	50.0 ≦ %	JIS K 6767
4	圧縮応力-ひずみ 10% Compression Stress-Strain	35 ± 15 kPa	JIS K 6767
5	圧縮応力-ひずみ 25% Compression Stress-Strain	50 ± 20 kPa	JIS K 6767
6	圧縮応力-ひずみ 50% Compression Stress-Strain	110 ± 40 kPa	JIS K 6767
7	圧縮永久歪率　30分後 Compression Set After 30min	20.0 ≧ %	JIS K 6767
8	圧縮永久歪率　24時間後 Compression Set After 24hr	9.0 ≧ %	JIS K 6767
9	熱的安定性　B法 Heat Shrinkage(70℃＊22hr)	5.0 ≧ %	JIS K 6767
10	吸水率 Water Absorption(B Method)	0.01 ≧ g／cm³	JIS K 6767
11	燃焼性 Combustibly	UL94 HF-1 (0.5～1.5mm) 合格 HBF (1.5～12.5mm) 合格 FMVSS 30: (1mm以上) 相当	

※ この物性規格書は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

※ The content of the physical property standard might be revised due to improvement of the quality or new knowledge.