

INOAC	PE-ライト物性表 PHYSICAL PROPERTY TABLE FOR PE-LITE	制 定 Established	1996, 1, 31
		回改訂 Revised	2008, 2, 1

品 名 Product Name	D-104F
---------------------	--------

1. 物性

1.Physical properties

No.	項 目 Item	規 格 値 Specifications	実 測 値 Data	試 験 方 法 Test Method
1	見掛け密度 Density	120 ±30 kg/m ³	116	JIS K 6767
2	引張強度 Strength	1.0 ≧ MPa	1.6	JIS K 6767
3	伸び Elongation	150.0 ≧ %	237	JIS K 6767
4	圧縮応力-ひずみ 10% Compression Stress-Strain	65 ±30 kPa	63	JIS K 6767
5	圧縮応力-ひずみ 25% Compression Stress-Strain	95 ±30 kPa	90	JIS K 6767
6	圧縮応力-ひずみ 50% Compression Stress-Strain	180 ±50 kPa	176	JIS K 6767
7	圧縮永久歪率 30分後 Compression Set After 30min	7.0 ≧ %	3.8	JIS K 6767
8	圧縮永久歪率 24時間後 Compression Set After 24hr	5.0 ≧ %	1.7	JIS K 6767
9	熱的安定性(70°C * 22hr) Heat Shrinkage(70°C * 22hr)	10.0 ≧ %	-3.1	JIS K 6767
10	吸水率 (B法) Water Absorption(B Method)	0.01 ≧ g/cm ³	0.001	JIS K 6767

※ この物性表は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

※ The content of the physical property table might be revised due to improvement of the quality or new knowledge.