

INOAC	P・E-ライト物性規格 PHYSICAL PROPERTY STANDARD FOR P・E-LITE	制 定 Established	2011/03/28
		1回改訂 1st Revised	2017/03/01

品 名 Product Name	CP-3S CP-3S
特徴及び用途 Characteristics and application	本品は、連泡品であり、水シール性を有したフォームです。 This product is open-cell foam and has good water sealing.

1. 物性

1. Physical properties

No.	項 目 Item	規 格 値 Specifications	試 験 方 法 Test method
1	見掛け密度 Apparent density	33±8 (kg/m ³)	JIS K 6767
2	引張強さ(タテ) Tensile strength (MD)	0.10以上 (MPa) 0.10≤	JIS K 6767
3	引張強さ(ヨコ) Tensile strength (TD)	0.08以上 (MPa) 0.08≤	JIS K 6767
4	伸 び(タテ) Elongation at break (MD)	70以上 (%) 70≤	JIS K 6767
5	伸 び(ヨコ) Elongation at break (TD)	90以上 (%) 90≤	JIS K 6767
6	圧縮応力-ひずみ 50% Compression stress-strain 50%	4.5以上 (kPa) 4.5≤	JIS K 6767
7	熱的安定性 B法(タテ) Dimensional stability at elevated temperature (B) (MD)	-5以内 (%) -5~0	JIS K 6767
8	熱的安定性 B法(ヨコ) Dimensional stability at elevated temperature (B) (TD)	-5以内 (%) -5~0	JIS K 6767
9			
10			

※ この物性規格書は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

※ The content of this standard might be revised due to quality improvement or new knowledge.

発泡品品質保証部 Foam Products Div., Q.A. Dept.	承認 Approved		確認 Checked		作成 Prepared	
--	----------------	---	---------------	---	----------------	---