



CERI

## 試験報告書

平成 23 年 8 月 10 日

No.322-11-A-0754

一般財団法人 化学物質評価研究機構

名古屋事業所

名古屋市昭和区折戸町 4 丁目 1 番地

TEL 052-761-1185 FAX 052-762-6055

1. 依頼者 株式会社イノアックコーポレーション 殿
2. 受付日 平成 23 年 8 月 1 日
3. 試料 イノアックタイト PE-15 1 点

## 4. 試験項目及び結果

- (1) 見掛け密度測定  
見掛け密度 (kg/m<sup>3</sup>){g/cm<sup>3</sup>} 76.4{0.0764}
- (2) 圧縮試験  
1/2 圧縮時の圧縮力 (MPa){N/cm<sup>2</sup>} 0.261{26.1}  
復元率 (%) 98
- (3) はみ出し量測定  
はみ出し量 (mm) 1.1
- (4) 吸水率測定  
吸水率 (%) 0.4

## 5. 試験方法

貴社提供仕様書による

- (1) JIS K 6767
- (2) KDK S 0607  
試験機容量：ロードセル式 100kN
- (3) KDK S 0608  
試験機容量：ロードセル式 100kN
- (4) KDK S 0606

## 6. 備考

室温：23°C

以上

(受付 No.322-11-1-0512)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。