

CERI**試験報告書**

1/1

平成 24 年 8 月 9 日

No.322-12-A-0822

一般財団法人 化学物質評価研究機構
名古屋事業所
名古屋市昭和区折戸町 4 丁目 1 番地
TEL 052-761-1185 FAX 052-762-6055

1. 依頼者 株式会社イノアックコーポレーション 殿

2. 受付日 平成 24 年 7 月 31 日

3. 試料 PE-ライト Z LD-33FM 黒 1 点

4. 試験方法

昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準 第 3 器具及び容器包装 D

2 (2) 4. ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装

区分: 使用温度 100°C以下

溶出条件: 60°C, 30 分間 但し、ヘプタンは 25°C, 1 時間

材質: PE (ポリエチレン)

5. 試験結果

試験項目	結果	厚生省告示第 370 号基準
材質試験		
カドミウム (µg/g)	適合 (10 未満)	100 以下
鉛 (µg/g)	適合 (10 未満)	100 以下
重金属 (Pb/Li) (µg/ml)	適合 (1 未満)	1 以下
過マンガン酸カリ消費量 (µg/ml)	適合 (4)	10 以下
ヘプタン (µg/ml)	適合 (10 未満)	150 以下
20%エタノール (µg/ml)	適合 (10 未満)	30 以下
蒸留水 (µg/ml)	適合 (10 未満)	30 以下
4%酢酸 (µg/ml)	適合 (10 未満)	30 以下
溶出試験 蒸発残留物		

以上

(受付No.322-12-1-0421)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。