

## ■ 一般物性規格表 PHYSICAL PROPERTIES & SPECIFICATIONS

		W	G+	TG	UL	UF	試験方法 Test method
密度 Density	Kg/m <sup>3</sup>	9	9.2	8.9	5.6	6.2	JIS K 7222
伸び Elongation	%	21	24	20	24	26	JIS K 6400-5 3
40%圧縮硬さ CLD40%	k Pa	11.2	11	5.4	4.1	6.2	JIS K 6400-2 6.4 A法

※上記データは代表値であり規格値ではありません。

※Values noted above are representative values, not standard values.

## ■ 製品ラインナップ PRODUCTS SERIES

品名 Product name	色 Color	特徴 Features
W	ホワイト White	コンシューマー用でエコテックス規格100※ 製品クラスⅡの認証を取得しています。 Obtained Oeko-Tex® Standard 100 Class II ※, For Consumer Application
G+	ライトグレー Light gray	Gの進化版でエコテックス規格100※ 製品クラスⅡの認証を取得しています。 Obtained Oeko-Tex® Standard 100 Class II ※, For Industrial Materials
TG	ダークグレー Dark gray	熱成型加工を必要とする用途に対応可能です。特に自動車用途に適しています。 For Thermoformed Application , Suitable for Automotive Applications
UL	イエロー Yellow	軽量グレードで、特に軽量性が求められる用途、例えば航空機、航空宇宙用途に適しています。 For Aircraft Construction , Ultra Light Weight
UF	ダークグレー Dark gray	軽量、弾性、防火性能を特長とし、建築、鉄道車両用途に最適なグレードです。 Low Weight , High Elasticity and Fire Proof Properties suitable for railway cargo , building and construction applications.
RENBLOCK	グレー Gray	BasotectGに撥水加工を施したグレードです。台所用家電等、撥水性を必要とする産業資材用途に適しています。 Water repellency grade by special treatment of Basotect®G. Suitable for applications requires water repellency. (ex. home electrical appliance, rice cooker, electric pot.)

※エコテックス規格100・・・繊維・衣料における健康被害を予防するために、繊維加工段階の原料から製品までに適用される、世界的に統一された試験・認証システム。

※Oeko-Tex® Standard 100・・・Oeko-Tex® Standard 100 is a globally uniform testing and certification system for textile raw materials, intermediate and end products at all stages of production. This is the standard to prevent health damage in textile and clothing.

## ■ 製品仕様 PRODUCTS DIMENSIONS

	W,G+,UL,UF	TG	RENBLOCK
厚み Thickness	5~400mm	5~400mm	加工品対応のみ Fabricated products only
幅 Width	1250mm	1320mm	
長さ Length	1200mm	1200mm	

(注意事項)

本製品は、輸入品（ドイツ製）のため国内在庫に限りがあります。

ご採用に際し、お早目の情報提供にご協力をお願い申し上げます。（材料輸入リードタイム：約3カ月間）

( Notice )

The products are imported (made in Germany) which may be limitation with domestic inventory.

Upon applying please forward us the information in prior. We fully appreciate your kind cooperation in advance. (Import leadtime : Approx 3 months)