

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® N-155

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm×50mm×厚み 12.5mm
 圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	59
20	82
30	102
40	132
50	177
60	254
70	409
80	846

■ 試験結果



* データは実測値であり、保証値ではありません。