

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® C-4305

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	37
20	48
30	65
40	90
50	127
60	189
70	310
80	632

■ 試験結果



* データは実測値であり、保証値ではありません。