

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® C-4505

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm  
 圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	80
20	101
30	127
40	168
50	233
60	351
70	624
80	1689

■ 試験結果



\* データは実測値であり、保証値ではありません。