圧縮荷重曲線

■試験サンプル

ゴムスポ®　E-4390

■試験方法

サンプルサイズ　50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度　10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	39
20	53
30	68
40	91
50	127
60	185
70	300
80	596

■試験結果



＊データは実測値であり、保証値ではありません。