

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® N-148

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	28
20	38
30	52
40	72
50	102
60	151
70	244
80	459

■ 試験結果



* データは実測値であり、保証値ではありません。