

1. 特長

この製品はエチレンプロピレンゴムを主成分とした独泡スポンジで最も柔らかい発泡体です。

2. 製品仕様

原板

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|-----------------|---------|--------|---------|
| ゴムスポ® E-7005 | 25 | 500 | 2000 |

スライス品

| 品名 | 厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|-----------------|---------|--------|---------|
| ゴムスポ® E-7005 | 3~25 | 500 | 2000 |

3. 一般特性

| 試験項目 | 単位 | 成績 | 規格 | 試験方法 |
|---------|-------------------|------|-------------|-----------|
| 硬さ | Type C | 0 | 1 以下 | JIS K7312 |
| 引張強さ | MPa | 0.13 | 0.09 以上 | JIS K6767 |
| 伸び | % | 330 | 250 以上 | JIS K6767 |
| 見掛密度 | g/cm ³ | 0.11 | 0.10 ± 0.03 | JIS K6767 |
| 25%圧縮荷重 | kPa | 12.5 | 24.5 以下 | INOAC法 |

*成績は測定値であり、保証値ではありません。

※試験方法は(株)イノアックコーポレーション『ゴムスポンジの物理試験標準』に準じます。