

INOAC	P・E-ライト物性規格	制 定 Established	1996, 1, 31
	PHYSICAL PROPERTY STANDARD FOR P・E-LITE	改 訂 Revised	2008, 2, 1

品 名 Product Name	B-302
---------------------	-------

1. 物性

1. Physical properties

No.	項 目 Item	規 格 値 Specifications	試 験 方 法 Test Method
1	見掛け密度 Density	30 ± 10 kg/m ³	JIS K 6767
2	引張強度 Strength	0.20 ≧ MPa	JIS K 6767
3	伸び Elongation	200.0 ≧ %	JIS K 6767
4	圧縮応力-ひずみ 10% Compression Stress-Strain	20 ± 10 kPa	JIS K 6767
5	圧縮応力-ひずみ 25% Compression Stress-Strain	30 ± 15 kPa	JIS K 6767
6	圧縮応力-ひずみ 50% Compression Stress-Strain	100 ± 40 kPa	JIS K 6767
7	圧縮永久歪率 30分後 Compression Set After 30min	20.0 ≧ %	JIS K 6767
8	圧縮永久歪率 24時間後 Compression Set After 24hr	6.0 ≧ %	JIS K 6767
9	熱的安定性 B法 Heat Shrinkage (70°C * 22hr)	6.0 ≧ %	JIS K 6767
10	吸水率 Water Absorption (B Method)	0.01 ≧ g/cm ³	JIS K 6767

※ この物性規格書は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

※ The content of the physical property standard might be revised due to improvement of the quality or new knowledge.