INOAC	P・E-ライト物性規格 PHYSICAL PROPERTY STANDARD FOR P・E-LITE	制　定 Established	1996/01/31
		2回改訂 2nd Revised	2020/01/21

品　　名 Product Name	A－155 A-155
特徴及び用途 Characteristics and application	本品は，高弾性な15倍発泡のポリオレフィンフォームです。 This product is a highly elastic 15 times expanded polyolefin foam.
	主に，雑貨・マット等に使用されます。 It is mainly used as for sundries and mats.

1．物性

1.Physical properties

No.	項　目 Item	規　格　値 Specifications	試 験 方 法 Test method
1	見掛け密度 Apparent density	90±20　(kg/m^3)	JIS K 6767
2	引張強さ Tensile strength	0．8以上 0.8≦　(MPa)	JIS K 6767
3	伸　び Elongation at break	140以上 140≦　(%)	JIS K 6767
4	圧縮応力ーひずみ　10% Compression stress-strain 10%	40±20　(kPa)	JIS K 6767
5	圧縮応力ーひずみ　25% Compression stress-strain 25%	65±20　(kPa)	JIS K 6767
6	圧縮応力ーひずみ　50% Compression stress-strain 50%	140±30　(kPa)	JIS K 6767
7	圧縮永久ひずみ　30分後 Compression set after 30min	12以下 12≧　(%)	JIS K 6767
8	圧縮永久ひずみ　24時間後 Compression set after 24h	5以下 5≧　(%)	JIS K 6767
9	熱的安定性 B法 Dimensional stability at elevated temperature (B)	－10以内 -10～0　(%)	JIS K 6767
10	吸水率　B法 Water absorption (B)	0．01以下 0.01≧　(g/cm^3)	JIS K 6767

※ この物性規格書は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

※ The content of this standard might be revised due to quality improvement or new knowledge.

オレフィン事業部　品証課 Olefin Foam Products Div., Q.A. Dept.	承認 Approved	確認 Checked	作成 Prepared