

耐候性試験

■対象品番 : B-4

■試験方法 : PEライト B-4をサンシャインウェザーメーターで2000時間まで処理し、物性の変化を測定した。

■試験条件 : ブラックパネル63℃ 雨 18分/120分
物性測定はJIS K 6767に準ずる。

	単位	0時間	48時間	96時間	144時間	300時間	500時間	750時間	1000時間	1500時間	2000時間
引張強さ	MPa	0.21	0.22	0.24	0.22	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17
伸び	%	197	203	193	197	177	163	120	107	113	123

