INOAC	P・E−ライト物性規格 PHYSICAL PROPERTY STANDARD FOR P・E−LITE	制　定 Established	2010/02/05
		1回改訂 1st Revised	2017/03/01

品　　名 Product Name	L3000 L3000
特徴及び用途 Characteristics and application	本品は，一般的な高発泡30倍オレフィンフォームです。 This product is a general 30 times expansion olefin foam.

1．物性

1.Physical properties

No.	項　目 Item	規　格　値 Specifications	試 験 方 法 Test method
1	見掛け密度 Apparent density	33±7　(kg/m^3)	JIS K 6767
2	引張強さ（タテ） Tensile strength (MD)	0．20以上 0.20≦　(MPa)	JIS K 6767
3	引張強さ（ヨコ） Tensile strength (TD)	0．15以上 0.15≦　(MPa)	JIS K 6767
4	伸　び（タテ） Elongation at break (MD)	50以上 50≦　(%)	JIS K 6767
5	伸　び（ヨコ） Elongation at break (TD)	60以上 60≦　(%)	JIS K 6767
6	圧縮応力ーひずみ　25% Compression stress-strain 25%	28以上 28≦　(kPa)	JIS K 6767
7	熱的安定性 B法（タテ） Dimensional stability at elevated temperature (B) (MD)	−5以内 −5～0　(%)	JIS K 6767
8	熱的安定性 B法（ヨコ） Dimensional stability at elevated temperature (B) (TD)	−5以内 −5～0　(%)	JIS K 6767
9			
10			

※ この物性規格書は、品質改良・新しい知見の為、内容を変更する場合があります。

※ The content of this standard might be revised due to quality improvement or new knowledge.

発泡品品質保証部 Foam Products Div., Q.A. Dept.	承認 Approved	確認 Checked	作成 Prepared

株式会社 イノアック コーポレーション