

TECHNICAL DATA SHEET

1. 一般仕様 GENERAL SPECIFICATION

項目 ITEM	# 4 0 0 0	# 4 4 0 0
特徴	柔軟性、耐寒性	
成分 COMPONENT	ポリエチレン樹脂 Polyethylene	
色調 COLOR	乳白 (要求によって着色出来ます) MILKY (POSSIBLE TO COLORING)	
寸法 SIZE	厚さ Thick. 0.4 mm ~ 2.0 mm	幅 Width 500 mm ~ 1,000 mm

2. 一般物性 TYPICAL PROPERTIES

項目 ITEM	試験方法 TESTING METHOD	単位 UNIT	# 4 0 0 0	# 4 4 0 0
比重 DENSITY	JIS K-7112		0.93	0.96
引張強度 降伏点 TENSILE STRENGTH at YIELD	JIS K-7113 200mm/min	MPa MD TD	24 20	27 22
引張強度 破断点 TENSILE STRENGTH at BREAK	JIS K-7113 200mm/min	MPa MD TD	28 24	29 25
引張伸び ELONGATION	JIS K-7113 200mm/min	% MD TD	650 650	500 500
衝撃強度 IMPACT STRENGTH	Dupont METHOD N-Cm/mm		300	350

食品衛生基準
SAFETY STANDARD
for FOODSTUFF

食品衛生法・食品、添加物などの規格基準に適合する。
ACCEPTABLE TO JAPANESE REGURATION

I' SHEET ind. Corp.

13-3, Hachimanyama, Okayama, Kira-cyo, Nishio-shi, Aichi, 444-0531, Japan
Telephone: 0563-34-6011 Facsimile: 0563-34-6012

TOKYO OFFICE

Westcity bidg. 4F, 2-9-3, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, Japan
Telephone: 03-3492-9502 Facsimile: 03-3492-9590

アイシート工業株式会社

〒444-0531 愛知県西尾市吉良町岡山八幡山13番3
TEL: 0563-34-6011 FAX: 0563-34-6012

東京オフィス

〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号
大崎カエストビル4F
TEL: 03-3492-9502 FAX: 03-3492-9590