

TECHNICAL DATA SHEET**1. 一般仕様 GENERAL SPECIFICATION**

項目 ITEM	# 3 7 0 0 X		
特徴 DISTINGISH	透明 CLEARNESS		
成分 COMPONENT	ポリプロピレン樹脂 Polypropylene		
色調 COLOR	透明 (要求によって着色出来ます) CLEAR (POSSIBLE TO COLORING)		
寸法 SIZE	厚さ Thick.	0.3 mm ~	1.0 mm
	幅 Width	600 mm	

2. 一般物性 TYPICAL PROPERTIES

項目 ITEM	試験方法 TESTING METHOD	単位 UNIT	# 3 7 0 0 X	
比重 DENSITY	JIS K-7112		0.90	
引張強度 降伏点 TENSILE STRENGTH at YIELD	JIS K-7113 200mm/min	MPa	MD	30
			TD	31
引張強度 破断点 TENSILE STRENGTH at BREAK	JIS K-7113 200mm/min	MPa	MD	39
			TD	40
引張伸び ELONGATION	JIS K-7113 200mm/min	%	MD	740
			TD	780
衝撃強度 IMPACT STRENGTH	Dupont METHOD N-Cm/mm			80
熱変形温度 DEFLECTION temp.	JIS K-7207 0.45MPa			105
光線透過率 DEFLECTION temp.	JIS K-7105 0.45MPa	%		89.4
曇り度 HAZE	JIS K-7105	%		11.7

食品衛生基準
SAFETY STANDARD
for FOODSTUFF

食品衛生法・食品、添加物などの規格基準に適合する。
ACCEPTABLE TO JAPANESE REGURATION

I S H E E T ind. Corp.
13-3, Hachimanyama, Okayama, Kira-cyo, Nishio-shi, Aichi, 444-0531, Japan
Telephone: 0563-34-6011 Facsimile: 0563-34-6012

アイシ - ト工業株式会社
〒444-0531 愛知県西尾市吉良町岡山八幡山13番3
TEL: 0563-34-6011 FAX: 0563-34-6012

T O K Y O O F F I C E
Westcity bidg. 4F, 2-9-3, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, Japan
Telephone: 03-3492-9502 Facsimile: 03-3492-9590

東京オフィス
〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号
大崎カストディビル4F
TEL: 03-3492-9502 FAX: 03-3492-9590