

# TECHNICAL DATA SHEET

## 1. 一般仕様 GENERAL SPECIFICATION

項目 ITEM	# 3 2 2 2	# 3 2 2 3
特徴	耐寒性	
成分 COMPONENT	ポリプロピレン樹脂 Polypropylene	
色調 COLOR	乳白 (要求によって着色出来ます) MILKY (POSSIBLE TO COLORING)	
寸法 SIZE	厚さ Thick. 0.2 mm ~ 2.5 mm 幅 Width 500 mm ~ 1,000 mm	

## 2. 一般物性 TYPICAL PROPERTIES

項目 ITEM	試験方法 TESTING METHOD	単位 UNIT	# 3 2 2 2	# 3 2 2 3
比重 DENSITY	JIS K-7112		0.91	0.91
引張強度 降伏点 TENSILE STRENGTH at YIELD	JIS K-7113 200mm/min	MPa MD TD	25 22	21 19
引張強度 破断点 TENSILE STRENGTH at BREAK	JIS K-7113 200mm/min	MPa MD TD	49 39	42 37
引張伸び ELONGATION	JIS K-7113 200mm/min	% MD TD	680 730	740 760
衝撃強度 IMPACT STRENGTH	Dupont METHOD N-Cm/mm		610	640

食品衛生基準  
SAFETY STANDARD  
for FOODSTUFF

食品衛生法・食品、添加物などの規格基準に適合する。  
ACCEPTABLE TO JAPANESE REGURATION

I S H E E T ind. Corp.  
13-3, Hachimanyama, Okayama, Kira-cyo, Nishio-shi, Aichi, 444-0531, Japan  
Telephone: 0563-34-6011 Facsimile: 0563-34-6012

T O K Y O O F F I C E  
Westcity bidg. 4F, 2-9-3, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, Japan  
Telephone: 03-3492-9502 Facsimile: 03-3492-9590

アイシ - ト工業株式会社  
〒444-0531 愛知県西尾市吉良町岡山八幡山13番3  
TEL: 0563-34-6011 FAX: 0563-34-6012

東京オフィス  
〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号  
大崎GASTONビル4F  
TEL: 03-3492-9502 FAX: 03-3492-9590