

■ 一般物性規格表

PHYSICAL PROPERTIES & SPECIFICATIONS

		LZ-2000		GS072	GS061	GS050	OPN	測定方法 Test method	
厚み Thickness	mm	1.8	0.9	1.6	0.8	0.4~0.9	0.5、1.0	シクネスゲージ Thickness gauge	
引張強度(TD) Tensile strength(TD)	MPa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.3	0.2	JIS K6767	
引張強度(MD) Tensile strength(MD)	MPa	1.3	1.3	1.3	1.3	0.6	0.5		
伸び(TD) Elongation(TD)	%	90	80	80	80	40	60		
伸び(MD) Elongation(MD)	%	60	60	80	90	110	100		
製品有効巾	mm	1200					1150		
色		白		黒			白		
備考		汎用クッション		高機能 クッション (両面スキン)	高機能クッション (片面スキン)	高機 能クッション (スキンなし)	連泡クッション (スキンなし)		
		両面 スキン	片面 スキン						

※上記データは代表値であり規格値ではありません。

※Values noted above are representative values, not standard values.