

クスパシリーズ

■一般物性表

2024年7月

ゴムエラストマー事業部

項目	シリーズ	一般					難燃
	品番 単位	T_20	T_30	T_40	T_50	T_70	T_55
硬度	Type A	20	30	40	50	70	55
引張強度	MPa	3.4	8.2	7.4	7.3	7.9	7.5
伸び	%	740	610	390	330	220	300
体積固有抵抗	Ω・cm	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵	1×10 ¹⁵

※上記の数値は試験値であり、規格値ではありません。

※1：難燃グレードは、UL94 V-0相当となります。

品番表記例 TK 50 H 050 SA

色 (K:黒 C:半透明 G:灰 W:白灰)

表面処理 (H:つや消し S:つや有り)

テープ (SA:アクリル系テープ T:ゴム単体)

硬度 50 厚み (050=0.5mm)

■製品仕様

項目	シリーズ	一般					難燃
	品番 単位/規格	T_20	T_30	T_40	T_50	T_70	T_55
厚み	mm/0.1mm ピッチ	0.4～6.0	0.2～6.0	0.2～6.0	0.1～6.0	0.2～6.0	0.2～6.0
サイズ	mm	500×500					500×500
標準色	半透明/C	TC20	TC30	TC40	TC50		
	灰/G・W				TG50	TW70※1	TG55
	黒/K	TK20	TK30	TK40	TK50	TK70	
表面性	有り(プレーン)/S	片面					片面
(ツヤ仕様)	消し(マット)/H	片面					片面

※受注生産での対応です。

※非黒色のシートでも外観にΦ1mm以下の黒点が入る可能性があります、物性に影響はございません。

※標準の製品表面は片面ツヤ有り(プレーン)、片面ツヤ消し(マット)の仕様です。

※各製品にはアクリル系テープの貼付が可能です。

※1：TW70は白灰色となります。