

ゴムスポ® 資料リンク集

タイプ \ 項目		密度 (g/cm ³)	硬度 (AskerC)	25%圧縮荷重 (kPa)	原反寸法 (mm)	スライス品対応厚み (mm)	製品仕様書	圧縮荷重 (0~80%)	安全データシート SDS	RoHS分析	備考
N R 系	N-149	0, 100±0.03	8±5	19.6~49.0	30 x 1000 x 1000	1.5 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	N-138	0, 150±0.03	15±5	34.3~63.7	25 x 1000 x 1300	1 ~ 23	Q	Q	Q	Q	
	N-148	0, 150±0.03	15±5	34.3~63.7	25 x 1000 x 1300	1 ~ 23	Q	Q	Q	Q	
	N-145	0, 180±0.03	20±5	39.2~68.6	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	N-146	0, 150±0.03	30±5	68.6~98.1	30 x 1000 x 1500	1 ~ 28					
					30 x 1000 x 1000	1 ~ 28					
C R 系	C-4205	0, 180±0.03	10±5	29.4~58.8	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品
	C-4215	0, 180±0.03	15±5	34.3~63.7	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 相当品
	C-4305	0, 190±0.03	25±5	61.9~93.2	30 x 1000 x 1000	0.5 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品
					35 x 1000 x 1000	1 ~ 33					
					30 x 1000 x 1300	1 ~ 28					
					30 x 1000 x 2000	1 ~ 28					
	C-4405	0, 200±0.03	25±5	53.9~83.4	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品
	C-4505	0, 250±0.03	35±5	88.3~127.5	20 x 1000 x 1000	1 ~ 18	Q	Q	Q	Q	
	C-4500	0, 250±0.03	40±5	103.0~205.9	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	C-4555	0, 250±0.03	50±5	137.3~205.9	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	C-4600	0, 300±0.04	50±5	137.3~215.7	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	C-4315	0, 190±0.03	20±5	29.4~68.6	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品 灰
	C-4316	0, 190±0.03	20±5	29.4~68.4	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 相当品 青
	C-4266	0, 200±0.03	22±5	49.0~88.3	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品 低イオウ
E P D M 系	CD-4312	0, 180±0.03	25±5	44.1~73.5	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品 低臭性
	E-4070	0, 100±0.03	5±3	9.8~39.2	33 x 1000 x 1300	1 ~ 30	Q	Q	Q	Q	
	E-4088	0, 100±0.03	7±5	14.7~44.1	33 x 1000 x 1300	1 ~ 30	Q	Q	Q	Q	
					30 x 1000 x 2000	1.5 ~ 28					
	E-4188	0, 120±0.03	10±5	14.7~44.1	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	E-4288B	0, 120±0.03	12±5	19.6~63.7	30 x 1000 x 1500	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	E-4388B	0, 150±0.03	20±5	39.2~78.4	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
					30 x 1000 x 1300	1 ~ 28					
	E-4408B	0, 240±0.04	35±5	88.3~166.7	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
	E-4108	0, 150±0.03	15±5	29.4~58.8	30 x 1000 x 1000	1.5 ~ 28	Q	Q	Q	Q	灰
	E-4390	0, 170±0.03	20±5	39.2~78.4	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	白
	E-4490	0, 220±0.04	30±5	60.0~120.0	25 x 1000 x 1000	1 ~ 23	Q	Q	Q	Q	灰
	E-4385	0, 120±0.03	25±5	39.2~78.4	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	導電性
	E-4238	0, 150±0.03	10±5	19.6~63.7	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品 低イオウ
N B R 系	E-4338	0, 150±0.03	20±5	39.2~78.4	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品 低イオウ
	E-4301	0, 150±0.03	18±5	35.1~65.0	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	UL94HF-1 合格品 低VOC
	NBR-4112E	0, 150±0.03	15±5	34.3~63.7	30 x 1000 x 1000	1 ~ 28	Q	Q	Q	Q	
S I 系	TT-4101	0, 250±0.05	10±5	14.7~63.7	22 x 500 x 500	1.5~22	Q	Q	Q	Q	オレンジ
					22 x 500 x 1000	2 ~ 22					
	TT-4102	0, 250±0.05	10±5	14.7~63.7	22 x 500 x 500	1.5~22	Q	Q	Q	Q	灰
					22 x 500 x 1000	2 ~ 22					
	TT-4103	0, 250±0.05	15±5	24.5~83.4	25 x 500 x 500	1 ~ 25	Q	Q	Q	Q	黒
S I 系	TT-4106	0, 250±0.05	12±5	24.5~83.4	25 x 500 x 1000	2 ~ 25	Q	Q	Q	Q	黒
					25 x 500 x 1000	1.5 ~ 25					

品質保証関連資料

項目	リンク
ゴムスポンジ 外観判定基準書	Q
ゴムスポンジ スライス加工厚み公差表	Q