

燃え広がらない から安心!

サーマックス
CW

- RC造 基礎打込用断熱材
- RC造、S造用断熱材
および基礎打込用断熱材
- 熱伝導率：**0.022W/(m·K)**
- 酸素指数 26% 指定可燃物対象外

サーマックス
RII

- シート防水下地及び一般用断熱材
- 熱伝導率：**0.020W/(m·K)**
- 酸素指数 26% 指定可燃物対象外

酸素指数
26%
非着火

断熱性
0.020 W/(m·K)
~0.022
熱伝導率



消防法における
指定可燃物
対象外

世界基準の高性能断熱材

新

建築用 高性能 難燃断熱ボード

サーマックスの建物


ポリイソシアヌレートフォーム (PIR) 断熱ボード

サーマックス製品ラインナップ



サーマックス CW 製品規格

サーマックス
CW



主用途	品番	寸法			熱抵抗値 (m ² ·K)/W
		厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	
RC造・S造 スラブ下、 金属屋根下	CW-25	25	910	1820	1.1
	CW-30	30	910	1820	1.3
	CW-50	50	910	1820	2.2

酸素指数
26%
非着火

消防法における
指定可燃物
対象外

断熱性
0.022 W/(m·K)
熱伝導率

- RC造 基礎打込用断熱材
- RC造、S造用断熱材および基礎打込用断熱材
- 熱伝導率：0.022W/(m·K)
- 酸素指数 26% 指定可燃物対象外


項目	単位	代表値*1	規格値 (JIS A 9521 2種2号)	試験法
密度	kg/m ³	35	25 以上	JIS A 9521
熱伝導率(初期値)	W/(m·K)	0.022	(C) 0.022 以下	
曲げ強さ*2	N/cm ²	77	15 以上	
圧縮強さ	N/cm ²	16	8 以上	
吸水量*2	g/100cm ²	0.5	3.0 以下	
透湿係数*2	ng/(m ² ·s·Pa)	15	40 以下	

*1 代表値は厚さ50mmのときの測定値。上記代表値は保証値ではありません。

*2 曲げ強さ及び透湿は厚さ25mmのときの測定値です。

サーマックス RII 製品規格

サーマックス
RII



主用途	品番	寸法			熱抵抗値 (m ² ·K)/W
		厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	
シート 防水下地	RII-35	35	1000	1800	1.7
		35	1000	3000	1.7
	RII-50	50	1000	1800	2.5
		50	1000	3000	2.5

- シート防水下地及び一般用断熱材
- 熱伝導率：0.020W/(m·K)
- 酸素指数 26% 指定可燃物対象外

項目	単位	代表値*1	規格値 (JIS A 9521 2種2号)	試験法
密度	kg/m ³	36	25 以上	JIS A 9521
熱伝導率(初期値)	W/(m·K)	0.020	(E) 0.020 以下	
曲げ強さ*2	N/cm ²	100	15 以上	
圧縮強さ	N/cm ²	15	8 以上	
吸水量*2	g/100cm ²	0.9	3.0 以下	
透湿係数*2	ng/(m ² ·s·Pa)	1.3	40 以下	

*1 代表値は厚さ50mmのときの測定値。上記代表値は保証値ではありません。

*2 曲げ強さ及び透湿は厚さ25mmのときの測定値です。

お問い合わせは

サーマックス
フリーコール

0800-170-3971

平日 午前9:00～午後5:00 ■土日、祝日、年末年始はお休みです。

●東京支店 TEL 03-3492-9171
●中部支店 TEL 052-583-4821

●大阪支店 TEL 06-7657-7980
●九州支店 TEL 092-431-8323

●札幌営業所 TEL 011-851-7171
●東北営業所 TEL 050-3145-5900

●浜松営業所 TEL 050-3145-5811
●広島営業所 TEL 050-3145-5810

販売元

株式会社 **イノアック コーポレーション**

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目9番3号 大崎ウエストシティビル4F
TEL : 03-3492-9171 FAX : 03-3492-8319

製造元

株式会社 **東北イノアック**

本社 〒987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字二又下28
TEL : 050-3145-5836 FAX : 0229-34-2303

www.inoac.co.jp

サーマックス 検索



●掲載の内容は2023年3月現在のものです。 ●記載されている表・図面・写真等を無断で転載、あるいは複製することは、かたくお断りします。 ●製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※サーマックスは(株)イノアックコーポレーションの登録商標です。